



LAVECOLITE

Pittura di fondo per legno e metalli

LAVECOLITE ha un aspetto estetico liscio e opaco.

Si tratta di un prodotto a base di resine alchidiche di diversa natura e speciali cariche lamellari opacanti.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO:

Resistenza all'abrasione umida: alta
Dilatazione: buona
Punto di bianco: buono
Potere coprente: ottimo
Presa di sporco: bassa
Resistenza al lavaggio: buona
Valutazione del grado di brillantezza: opaco
Resistenza alle muffe: resiste alle muffe
Filmabilità alle basse temperature: buona

Altre caratteristiche:

- Ottimo potere di adesione
-
- Peso specifico: 1,300+/- 0,080 gr./cc.

- Residuo secco 68/70% (3 ore 120° C)
- Viscosità: N.D.
- Temperatura di applicazione: 5-30 °C
- Compatibilità: non deve essere miscelato con altri prodotti al fine di non alterarne le caratteristiche fisiche
- Pulizia degli attrezzi: acqua ragia
- Applicazione: pennello-rullo-spruzzo

CAMPI DI IMPEGO

Pittura di fondo per legno e metalli, dall'aspetto opaco, dotata di eccellente resistenza meccanica e di ottima carteggiabilità. Facile da applicare asciuga rapidamente e ha un'ottima resistenza agli agenti atmosferici. Adatto per porte e infissi in legno grezzo, dove sia prevista la finitura a smalto. Dotata di ottima dilatazione e copertura.

NORME DI IMPEGO

- Asportare eventuali films già esistenti se questi risultano molli e/o poco aderenti; pulire e carteggiare opportunamente avendo cura di eliminare tutte le parti friabili.
- I supporti devono essere privi di tracce di sporco, polvere e ruggine, carteggiati, sgrassati e stuccati eventualmente.
- Procedere con l'applicazione di LAVECOLITE diluito con acqua ragia al 5% se dato a pennello o rullo e fino ad un massimo del 15% se dato a spruzzo. Dopo 2/3 ore procedere con una seconda mano o carteggiare e applicare direttamente il prodotto di finitura ad acqua o solvente desiderato.

Pag.1/2

Le informazioni sopra citate, sono il risultato ottenuto dopo ns. prove di laboratorio ed esperienza pratica. Tuttavia, essendo l'uso del prodotto non sotto il ns. eventuale controllo, si declina ogni responsabilità per un uso dello stesso non ortodosso. Si garantisce, comunque, la qualità del prodotto secondo gli standards accettati dal mercato.



Zona Industriale Qualiano Giugliano - 80014 Giugliano in Campania (NA)
tel. 081 819.55.62 - 081 819.55.63 – www.lavernova.it



RACCOMANDAZIONI:

- Mescolare accuratamente il prodotto durante la diluizione
- Pulire pennelli e attrezzi con acqua ragia dopo l'uso
- Non applicare il prodotto con temperature inferiori ai 5° C ne su superfici ghiacciate o surriscaldate dal sole.
- Non applicare il prodotto con umidità relativa superiore a 80%
- Proteggere le superfici trattate per 48 ore
- Non disperdere nell'ambiente
- Inviare i rifiuti a discariche controllate
- Stabilità garantita per un anno in confezioni ben chiuse e sigillate.

RESA :

La resa è mediamente di 8/9 m²/Lt

CONFEZIONI :

Lt.13 – Lt.2,5 – Lt.0,500

Pag.2/2

Le informazioni sopra citate, sono il risultato ottenuto dopo ns. prove di laboratorio ed esperienza pratica. Tuttavia, essendo l'uso del prodotto non sotto il ns. eventuale controllo, si declina ogni responsabilità per un uso dello stesso non ortodosso. Si garantisce, comunque, la qualità del prodotto secondo gli standards accettati dal mercato.



Zona Industriale Qualiano Giugliano - 80014 Giugliano in Campania (NA)
tel. 081 819.55.62 - 081 819.55.63 – www.lavernova.it