



## LAVERMATT

Lavabile opaca

Lavabile mascherante di impiego universale a base di resine viniliche e acriliche.  
Prodotto opaco per interni ed esterni, elevatissimo punto di bianco ed alto potere coprente.

### *CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO:*

Resistenza all'abrasione umida: alta  
Permeabilità al vapore d'acqua: alta  
Punto di bianco: alto  
Potere coprente: alto  
Presa di sporco: bassa  
Resistenza al lavaggio: alta  
Valutazione del grado di brillantezza: opaco  
Resistenza alle muffe: resiste alle muffe  
Filmabilità alle basse temperature: buona

### Altre caratteristiche:

- Elevato potere di adesione
- Elevata traspirabilità
- Previene la formazione di muffe e alghe
- Non nociva
- Non infiammabile
- Peso specifico:  $1,600 \pm 0,050$  gr./cc.
- pH: 7,9 +/- 0,2
- Residuo secco 70% (3 ore 120° C)
- Viscosità: N.D. (prodotto pastoso)
- Temperatura di applicazione: 5-30 °C
- Compatibilità: non deve essere miscelato con altri prodotti al fine di non alterarne le caratteristiche fisiche
- Pulizia degli attrezzi: con acqua
- Applicazione: pennello-rullo-spruzzo

### *CAMPI DI IMPEGO*

Applicabile su superfici di diversa natura compresi supporti in cartongesso. Grazie alla sua copertura e alle sue ottime capacità mascheranti riesce a rendere poco evidenti eventuali imperfezioni e difetti del supporto senza però sostituire le operazioni di rasatura. Previa specifica preparazione può essere applicato su:

- Intonaco civile
- Klinkers
- Vecchie pitture
- Mattoni
- Pannelli in cartongesso
- Pannelli prefabbricati ecc.

### *NORME DI IMPEGO*

- Asportare eventuali films già esistenti se questi risultano molli e/o poco aderenti; pulire e carteggiare opportunamente avendo cura di eliminare tutte le parti friabili e previa rasatura applicare una mano di fissativo diluito con acqua nel rapporto 1:3.
- A supporto completamente asciutto e pulito applicare due mani di LAVERMATT diluito al 20-25% in volume con acqua lasciando intercorrere sei ore tra una mano e l'altra.

Pag.1/2

Le informazioni sopra citate, sono il risultato ottenuto dopo ns. prove di laboratorio ed esperienza pratica. Tuttavia, essendo l'uso del prodotto non sotto il ns. eventuale controllo, si declina ogni responsabilità per un uso dello stesso non ortodosso. Si garantisce, comunque, la qualità del prodotto secondo gli standards accettati dal mercato.



Zona Industriale Qualiano Giugliano - 80014 Giugliano in Campania (NA)  
tel. 081 819.55.62 - 081 819.55.63 - fax 081 819.54.06 – [www.lavernova.it](http://www.lavernova.it)



*RACCOMANDAZIONI:*

- Mescolare accuratamente il prodotto durante la diluizione
- Pulire pennelli e attrezzi con acqua dopo l'uso
- Non applicare il prodotto con temperature inferiori ai 5° C ne su superfici ghiacciate o surriscaldate dal sole.
- Non applicare il prodotto con umidità relativa superiore a 80%
- Proteggere le superfici trattate per 48 ore
- Non disperdere nell'ambiente
- Inviare i rifiuti a discariche controllate
- Stabilità garantita per un anno in confezioni ben chiuse e sigillate.

*RESA :*

La resa è mediamente di 10/12 m<sup>2</sup>/L per una mano su intonaco civile tirato a fine e trattato con isolante, ma può variare in rapporto alla natura ed all'assorbimento del supporto.

*CONFEZIONI :*

L14- L4

*GAMMA COLORI:*

Bianco e tinte di cartella.

Pag.2/2

Le informazioni sopra citate, sono il risultato ottenuto dopo ns. prove di laboratorio ed esperienza pratica. Tuttavia, essendo l'uso del prodotto non sotto il ns. eventuale controllo, si declina ogni responsabilità per un uso dello stesso non ortodosso. Si garantisce, comunque, la qualità del prodotto secondo gli standards accettati dal mercato.



Zona Industriale Qualiano Giugliano - 80014 Giugliano in Campania (NA)  
tel. 081 819.55.62 - 081 819.55.63 - fax 081 819.54.06 – [www.lavernova.it](http://www.lavernova.it)