



## LAVERTETTO

Pittura acrilica per tetti

LAVERTETTO è caratterizzato da un aspetto estetico opaco e liscio.

Si tratta di un prodotto a base di resine acriliche in dispersione acquosa, inerti micronizzati, prodotti antialga e antimuffa e pigmenti resistenti alla luce ed agli alcali che garantiscono l'utilizzo come finitura su manti di asfalto e guaina bituminosa.

### *CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO:*

Resistenza all'abrasione umida: alta  
Potere coprente: alto  
Presenza di sporco: basso  
Resistenza al lavaggio: ottima  
Valutazione del grado di brillantezza: opaco  
Resistenza alle muffe: resiste alle muffe  
Filmabilità alle basse temperature: ottima

### Altre caratteristiche:

- Ottimo potere di adesione
- Ottima copertura
- Resistenza ai raggi U.V.
- Idrorepellenza
- Resistenza agli alcali e piogge acide
- Previene la formazione di muffe e alghe
- Non nociva
- Non infiammabile
- Peso specifico: 1,580 +/- 0,050 gr./cc secondo il colore
- pH: 7,9 +/- 0,2
- Viscosità: N.D. (prodotto pastoso)
- Temperatura di applicazione: 10-30°C
- Tempo tra una mano e l'altra: 3/4 ore
- Compatibilità: non deve essere miscelato con altri prodotti al fine di non alterarne le caratteristiche fisiche
- Pulizia degli attrezzi: con acqua
- Applicazione: pennello-rotolo-spruzzo

### *CAMPI DI IMPEGNO*

Si tratta di una pittura ad acqua impiegata per la verniciatura di asfalto e guaine bituminose dato il suo alto grado di protezione degli agenti atmosferici e per la sua ottima adesione a tali supporti. Il legante conferisce al prodotto un'ottima resistenza al lavaggio e forma un'efficace barriera alla carbonatazione.

Grazie alla sua elasticità, resiste ad eventuali dilatazioni del supporto e può essere applicato per la protezione di superfici cavillate o con leggere fessure. Rappresenta la soluzione ideale per la protezione di tappeti d'asfalto, cemento e manti bituminosi. Ottima resistenza ai climi umidi e con frequenti shock termici, resistenza all'acqua e allo sfregamento, tanto da permetterne la pedonabilità a film essiccato.

### *NORME DI IMPEGNO*

- Asportare eventuali films già esistenti se questi risultano molli e/o poco aderenti; pulire e carteggiare opportunamente avendo cura di eliminare tutte le parti friabili.
- A supporto completamente asciutto e pulito applicare due mani di LAVERTETTO Pittura Acrilica T.E. diluita al 15/25% in volume con acqua.

Pag.1/2

Le informazioni sopra citate, sono il risultato ottenuto dopo ns. prove di laboratorio ed esperienza pratica. Tuttavia, essendo l'uso del prodotto non sotto il ns. eventuale controllo, si declina ogni responsabilità per un uso dello stesso non ortodosso. Si garantisce, comunque, la qualità del prodotto secondo gli standards accettati dal mercato.



Zona Industriale Qualiano Giugliano - 80014 Giugliano in Campania (NA)  
tel. 081 819.55.62 - 081 819.55.63 - fax 081 819.54.06 - [www.lavernova.it](http://www.lavernova.it)



**RACCOMANDAZIONI:**

- Mescolare accuratamente il prodotto durante la diluizione
- Pulire pennelli e attrezzi con acqua dopo l'uso
- Non applicare il prodotto con tempo piovoso
- Non applicare il prodotto con temperature esterne inferiori ai 10°C ne su superfici ghiacciate o surriscaldate dal sole.
- Non applicare il prodotto con umidità relativa superiore a 80% per non compromettere il raggiungimento delle caratteristiche estetiche e prestazionali del prodotto.
- Proteggere le superfici trattate per 48 ore
- Non disperdere nell'ambiente
- Inviare i rifiuti a discariche controllate
- Stabilità garantita per un anno in confezioni ben chiuse e sigillate e al riparo dal gelo.
- Le caratteristiche ottimali si raggiungono dopo 2/3 giorni.

**RESA :**

La resa è mediamente di 2/5 m<sup>2</sup>/Lt a due mani ma può variare in rapporto alla natura ed all'assorbimento del supporto nonché dal sistema di applicazione usato.

**CONFEZIONI :**

Lt.14 – Lt.5

**GAMMA COLORI:**

Rosso, verde, bianco, grigio.

Altre tinte possono essere comunque realizzate. Si raccomanda di eseguire il lavoro utilizzando un'unica partita di produzione.

Pag.2/2

Le informazioni sopra citate, sono il risultato ottenuto dopo ns. prove di laboratorio ed esperienza pratica. Tuttavia, essendo l'uso del prodotto non sotto il ns. eventuale controllo, si declina ogni responsabilità per un uso dello stesso non ortodosso. Si garantisce, comunque, la qualità del prodotto secondo gli standards accettati dal mercato.



Zona Industriale Qualiano Giugliano - 80014 Giugliano in Campania (NA)  
tel. 081 819.55.62 - 081 819.55.63 - fax 081 819.54.06 – [www.lavernova.it](http://www.lavernova.it)