# ANTIRUGGINE SERIE 2000

Antiruggine sintetica a base di resine alchidiche lungo olio e particolari inibitori della corrosione . Prodotto dall'aspetto opaco e liscio al tatto.

*CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO:*

Resistenza meccanica: buona
Tenuta del colore: buona
Grado di ingiallimento: basso
Resistenza chimica: alta
Potere coprente: alto
Resistenza al lavaggio: buona
Aderenza: alta
Elasticità e flessibilità: alta
Resistenza agli agenti atmosferici: buona
Valutazione del grado di brillantezza: opaco
Filmabilità alle basse temperature: buona.

Altre caratteristiche:

- Buona dilatazione
- Peso specifico: 1,700± 0,020 Kg/L a 20°C (secondo il colore)
- Residuo secco: 60-70% (3 ore 120° C) (secondo il colore)
- Composizione: resine alchidiche lungo olio
- Spessore film secco: 40-50 micron
- Compatibilità: non deve essere miscelato con altri prodotti al fine di non alterarne le caratteristiche chimico/fisiche
- Pulizia degli attrezzi: acqua ragia
- Applicazione: pennello-rullo-spruzzo
- Diluizione: 0-5% acqua ragia (pennello e rullo), fino al 15% (spruzzo)
- Essicazione a 20°C e con umidità relativa del 65%: asciutto al tatto in 1-2 ore, 24 ore in profondità.
  N.B. Con temperature più basse ed umidità relativa più alta i tempi di essiccazione possono variare.

*CAMPI DI IMPEGO*

Dotata di elevato potere coprente e buona adesione, protegge con efficacia il supporto ferroso dall'azione corrosiva della ruggine. Ha buona resistenza agli agenti atmosferici ma necessita di ricopertura con finiture della stessa natura chimica e va applicata in due mani su supporto perfettamente asciutto e pulito.

*NORME DI IMPEGO*

I supporti devono essere sani, asciutti, esenti da grasso e ruggine. Le vecchie pitture sfarinanti devono essere eliminate mediante spazzolatura, sabbiatura o decapaggio chimico, le superfici arrugginite devono essere spazzolate e carteggiate energicamente, spolverate e pulite con cura.
Procedere con l'applicazione di SERIE 2000 diluito con acqua ragia al 5% se data a pennello o rullo e al 10-15% se data a spruzzo. Dopo 24 ore proseguire con l'applicazione della finitura desiderata. Nel caso in cui l'antiruggine sia stata applicata da più di 72 ore è bene procedere ad una leggera carteggiatura prima dell'applicazione della
finitura.



Le informazioni sopra citate, sono il risultato ottenuto dopo ns. prove di laboratorio ed esperienza pratica. Tuttavia, essendo l'uso del prodotto non sotto il ns. eventuale controllo, si declina ogni responsabilità per un uso dello stesso non ortodosso. Si garantisce, comunque, la qualità del prodotto secondo gli standards accettati dal mercato.

Zona Industriale Qualiano Giugliano - 80014 Giugliano in Campania (NA)
tel. 081 819.55.62 - 081 819.55.63 - fax 081 819.54.06 – www.lavernova.it

*RACCOMANDAZIONI:*

- Mescolare accuratamente il prodotto prima dell'uso
- Nel caso di supporti particolarmente deteriorati e di superfici fortemente aggredite dalla ruggine non limitarsi all'applicazione della sola finitura ma procedere come indicato nella scheda tecnica
- Non applicare il prodotto con temperature inferiori ai 5° C e superiori ai 30°C, in presenza di pioggia, in presenza di condensa sulla superficie da trattare, ne su superfici ghiacciate o surriscaldate dal sole
- Non applicare il prodotto con umidità relativa superiore a 80%
- Proteggere le superfici trattate per 48 ore
- Non disperdere nell'ambiente
- Conservare in luogo fresco ed asciutto lontano da fonti di calore
- Richiudere bene il contenitore dopo l'utilizzo
- Prodotto infiammabile
- Inviare i rifiuti a discariche controllate
- Stabilità garantita per un anno in confezioni ben chiuse e sigillate.

*RESA :*
La resa è mediamente di 6-8 $m^2$/L per una mano ma può variare in rapporto alla natura ed all'assorbimento del supporto.

*CONFEZIONI :*
Lt.13 – Lt.2,5 – Lt.0,500

*GAMMA COLORI:*
Grigio, arancio e rosso ox.
Si raccomanda di eseguire il lavoro utilizzando un'unica partita di produzione.



Le informazioni sopra citate, sono il risultato ottenuto dopo ns. prove di laboratorio ed esperienza pratica. Tuttavia, essendo l'uso del prodotto non sotto il ns. eventuale controllo, si declina ogni responsabilità per un uso dello stesso non ortodosso. Si garantisce, comunque, la qualità del prodotto secondo gli standards accettati dal mercato.

Zona Industriale Qualiano Giugliano - 80014 Giugliano in Campania (NA)
tel. 081 819.55.62 - 081 819.55.63 - fax 081 819.54.06 – www.lavernova.it